



VINLAY RAPID

- > Wiederaufnehmbare und schwimmend liegende Komfort- und Trittschalldämmunterlage für LVT-Designbeläge zur vollflächigen Verklebung. Ermöglicht eine Verlegung auf bestehenden Untergründen sowie eine Trockenverklebung der Planken auf der stark haftenden, glasfaserverstärkten Oberfläche der Unterlage.
- > Comfort sound insulating underlay for installation under glued down LVTs (dry back). Self-adhesive backing for fixing to the subfloor.
- > Sous-couche d'isolation pour les lames LVT à coller (dry back). Surface autoadhésive pour fixer la sous-couche au support.
- > Comfortevole sottofondo per l'installazione flottante sotto LVT incollato (dry back). Consente l'installazione sui sottofondi esistenti e senza adesivo umido grazie ad unica superficie autoadesiva del sottofondo rinforzata dalla fibra di vetro.



Material / Material / Matériau / Materiale: **PUM**

Technische Parameter / Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametri tecnici					
EPLF		Wert / Value Valeur / Valore		Einheit / Unit Unité / Unità	Prüfverfahren / Test Method Méthode d'examen / Metodo di Prova
T	Materialstärke / Thickness / Épaisseur / Spessore	1,8	+/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Länge / Length / Longueur / Lunghezza	6500	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Breite / Width / Largeur / Larghezza	1000	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Gewicht / Surface mass / Masse surfacique / Massa di superficie	2,6	+/- 5%	[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
QW	Dichte / Density / Densité / Densità	1444	+/- 5%	[kg/m³]	PN-EN 1602:2013
RWS	Gehschall / Reflected walking sound / Gain en bruit aérien / Riduzione del riverbero camminamento	6	+/- 2	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Trittschall / Impact sound improvement / Gain en bruits de choc / Riduzione del calpestio	15	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140
CS	Druckfestigkeit Kompressions / Compressive strength compression / Résistance à la compression / Resistenza alla compressione	400	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Statische Druckfestigkeit / Static compressive strength / Contrainte statique permanente / Resistenza alla compressione statica	-		[kPa]	EN 1606
DL	Dynamische Druckfestigkeit / Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Resistenza alla compressione dinamica	-		[cycles]	EN 13793
PC	Unebenheitsausgleich / Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Compensazione distlivelli	0,55	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Wärmedurchlasswiderstand / Thermal Resitance / Résistance thermique / Resistenza termica	0,01	+/- 0,003	[m²K/W]	EN 12664
SD	Feuchteschutz sD-Wert / sD-value / Valeur SD / Valore sD	-		[m]	EN 12086
RLB	Schutz bei fallenden Gegenständen / Resistance to Large Ball / RLB / Sollecitazione d'urto	-		[mm]	EN 438-2
RTF	Brandverhalten / Eaction on fire / Classement au feu / Classe di resistenza al fuoco	Efl			EN 13501-1

Logistische Parameter / Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametri logistici			Andere / Other / Autres / Altri	
Verpackungseinheit / Packaging Unit / Unité d'emballage / Unità di imballaggio		Palette / Pallet / Palette / Bancale	Zolltarifnummer / Customs tariff number / Code des douanes / Codice doganale	39211310
Form / Form / Forme / Forma	Rolle / Roll / Rouleau / Rotolo 6,5m²	260 m²	Abfallschlüssel / Waste key / Classification des déchets / Codice dei rifiuti	170604
Gewicht / Weight / Poids / Peso	17 +/- 10%	676 +/- 10%	Recycling / Recycling / Recyclage / Riciclaggio	ja / yes / oui / si
Abmessung / Sizes / Dimensions / Dimensioni	-	-	Zulassung / Approvals / Certifications / Certificazioni	Z-158.10-71

