



PALL-X 325

Wasserbasierende Roll- und Spachtelgrundierung für stark saugfähige Parkettarten und seitenverleimungsgefährdete Aufbauten

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Parkettgrundierung zur Vorbereitung von Parkettoberflächen vor der Versiegelung. Geeignet u.a. für die Oberflächenbehandlung von:

- geschliffenen Parkett- und Holzböden
- Parkett auf Fußbodenheizung

Hinweis:

Überall dort einsetzbar, wo stark saugfähige Hölzer wie Buche, Ahorn, Esche etc. versiegelt werden und eine gute Anfeuerung des Holztons gewünscht wird.

Produkteigenschaften / Vorteile:

Wasserbasierende Parkettgrundierung für Spachtel- und Rollauftrag, mit gut anfeuerndem, gleichmäßigem Erscheinungsbild. Hohe Verarbeitungssicherheit bei stark saugenden Hölzern, mit sehr guter Füllkraft.

- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr gutes Füllvermögen
- Fleckenfreie Optik
- Minimiert Seitenverleimung
- Gute Anfeuerung
- Entspricht der TRGS 617
- GISCODE W2+

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoffkanister
Liefergröße:	5 und 10 Liter
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² (1x rollen) ca. 60 ml/m ² (2 x spachteln)
Verarbeitungstemperatur:	18 - 25 °C
Überlackierbar:	nach ca. 120 Minuten* (rollen) nach ca. 60 Minuten* (spachteln)

*Bei Normklima.



PALL-X 325

Untergrundvorbereitung:

Die zu grundierende Oberfläche muss nach dem letzten Feinschliff sauber, trocken und frei von Schleifstaub und Verunreinigungen sein.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf die empfohlene Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln. Anschließend Inhalt in den sauberen PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER umfüllen.
2. Eine Schicht PALL-X 325 mit der PALLMANN AUFTRAGSROLLE WL (für Wasserlacke) gleichmäßig und satt auf den Untergrund auftragen. Sollte die Grundierung mit der Spachtel aufgetragen werden, mindestens 2 Schichten überkreuzt spachteln, dabei Spachtelschläge und Überstände vermeiden.
3. Die grundierte Fläche ist überlackierbar nach: ca. 120 Minuten bei Rollauftrag; ca. 60 Minuten bei Spachtelauftrag.
4. Die Grundierung muss innerhalb von 24 Stunden überversiegelt werden.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauchsdaten:

Empfohlen wird 1 x rollen oder 2 x spachteln:

Auftragsart:	Verbrauch:	Reichweite je Liter:
1x rollen	ca. 100 ml/m ²	ca. 10 m ²
2x spachteln	ca. 60 ml/m ²	ca. 17 m ²

Wichtige Hinweise:

- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35% und < 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Viele Exotenhölzer wie z.B. Palisander, Ipe Lapacho oder auch Wenge enthalten Inhaltsstoffe (z.B. sog. Inhibitoren oder mineralische Einlagerungen), die zu wesentlichen Trocknungsverzögerungen, Benetzungstörungen oder zu Farbveränderungen führen können. Aufgrund der Vielfalt und völlig unterschiedlichen Eigenschaften vieler Exotenhölzer, muss grundsätzlich die Eignung verschiedener Siegel- bzw. Ölprodukte auf diesen Hölzern erfragt, sowie ein Vortest durchgeführt werden.
- Die Grundierung darf nicht geschliffen werden.
- Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch verbrauchen.
- Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 (Parkett- und Holzpfasterarbeiten).

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE W2+

Wassersiegel, Lösemittelgehalt unter 5 %. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettflächenbehandlungsmittel. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2 / P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach gebrauch mit Wasser und Seife.

Produkt enthält Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter +49 (0) 931 27964-0.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, tropffreie Kunststoffgebände sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

