



Eiche geräuchert Nature

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10143434 / ELP2356D	Fase	scharfkantig	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	ungebürstet	Brandverhalten	Cfl-s1
Sortierung	Nature	Anzahl fallende Längen pro Paket	2	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	m² pro Karton	2,63	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	10mm Stab Prestige	Elemente pro Karton	80	Brinellhärte	38
Abmessungen	10 x 70 x 470 mm	Gewicht pro Karton (kg)	15	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	m² pro Palette	94,68	Wärmeleitfähigkeit W/(m²K)	0,13
Mittellage - Unterlage	- Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	36	Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W	0,08
Verbindung	Nut/Feder	Gewicht pro Palette (kg)	540	Rutschverhalten (CE)	USRV 33
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R9
Oberflächenbehandlung	Live Matt Lack	Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7035580216308
Farbe	Dunkle Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname		Dichte kg/m³	>= 500kg/m³		



www.blauer-engel.de/liz176

CE
05
Boen AS
Topplatteneier 406-408, 408 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-12 and EN 14342:2013, 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0756
Df-k: EI density = 500kg/m³ thermal conductivity = 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.