

Contract 6|2

Carrara SL

Teilung	1/10 loop pile	ISO 2424					
Material	100% PA SDN	ISO 2424					
Träger	Non Woven	ISO 2424					
Rueckenausrüstung	Bitumen	ISO 2424					
Bahnbreite	50 x 50 cm	± 0,2% EN 986					
Pol-Rohdichte	0.126 gr/cm ³	ISO 8543					
Oberflächen- / Florgewicht	770 gr/m ²	ISO 8543					
Gesamtgewicht	Bitumen : 4525 gr/m ²	± 15% ISO 8543					
Polhöhe	3 mm	ISO 1765					
Totale Höhe / Gesamtdicke	Bitumen : 6 mm	ISO 1765					
Noppenzahl	240.379/m ²	-7.5% .+10% ISO 1763					
Brandverhalten	Bfl-S1	EN 13501-1					
Verwendungsbereich	Heavy project use (33)	EN 1307					
Schallabsorptionsgrad	Hz	ISO 11654					
	125	250	500	1000	2000	4000	
	0,00	0,05	0,05	0,20	0,30	0,35	
Schallabsorptionsgrad αW	0,15 αW	ISO 11654					
Trittschaldämmung	25 dB	ISO 10140					
Wärmedurchlasswiderstand	0,0767 M ² KW	ISO 8302					
Lichteichtheit	≥ 5	105-B02					
Reibechtheit	≥ 4	105-X12					
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01					
Elektrostatische Aufladung	<2 kV	ISO 6356					
Komfortklasse	LC3	EN 1307					

Teppichsymbole



Zertifikats

