

Belastung durch Stuhlrollen	geeignet ab 1 mm Schichtdicke (nach DIN EN 12 529)		
Wasserbedarf	ca. 6,0 - 6,5 Liter / 25 kg Pulver		
Reifezeit	ca. 5 Minuten (nochmals umrühren)		
Verarbeitungszeit*	ca. 20 - 30 Minuten		
Begehbar*	nach ca. 2 Stunden		
Belegbar*	Oberbelag	Schichtdicke in mm	nach ca.
	elastische und textile Beläge	1-10 / 10-20**	24 h / 48 h**
	Keramikbeläge	1-10 / 10-20**	4 h / 4 h**
	Naturwerksteinbeläge	1-10 / 10-20**	24 h / 48 h**
	** mit Quarzsandzugabe		
Fußbodenheizung	geeignet		
GISCODE	D1 - nach TRGS 610		
EMICODE	EC 1R nach GEV		
Lagerung	trocken lagern, ca. 6 Monate lagerfähig		
*	Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.		

Verbrauch

ca. 1,5 kg/m²

Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer	EAN
42 x 25 kg Papiersäcke	42019	4015705420196

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 21.01.2016/lo