

Montage Pro B2 P545

Pistolenschaum 1K

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- zum Montieren, Kleben, Dämmen, Füllen
- ideal zur Schall- und Wärmedämmung
- exakt dosierbar

ANWENDUNGSBEREICH:

MONTAGE PRO B2 P545 eignet sich hervorragend zum Montieren von Fenstern, zum kontrollierten Hinterfüllen, Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauelementen sowie zum Dämmen und Isolieren von Leitungsführungen bei Sanitär- und Heizungsinstalltionen.

Zum Dichten, Dämmen und Isolieren. Auch als Brunnen-schaum geeignet (Schachtring DN 1000 mit Falz, DIN 4034, Teil 2).

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

MONTAGE PRO B2 P545 ist ein 1-Komponenten-PU-Schaum, feuchtigkeitshärtend und alterungsbeständig. Verarbeitung mit handelsüblichen Montagepistolen. Nach Aushärtung unlöslich, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC, ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Der Untergrund muss fest, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein. Den Untergrund leicht anfeuchten. Umgebung abdecken. Gipshaltige / poröse Untergründe mit geeignetem **PU-Primer** vorbehandeln. PU-Schaumreiniger bereithalten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

VERARBEITUNG:

Montagepistole fest auf die Dose aufschrauben/ Nicht verkanten oder mit Gewalt losreißen. Kräftig schütteln/ Schaumdurchsatz einstellen. Schaumaustritt durch Hebeldruck regeln. Stellschraube nach Arbeitsende wieder zudrehen. Senkrechte Fugen und Hohlräume sind von unten her auszuschäumen und nicht zu überfüllen. Sofort nach Gebrauch das Dosenventil und den Adapter mit



REINIGER POWER P100 reinigen. Ausgehärteter Schaum kann mechanisch entfernt werden. Empfehlenswert ist es auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

BESONDERE HINWEISE:

Ungeeignet für Anwendungen unter Wasser und für das Füllen von größeren, abgeschlossenen Hohlräumen ohne Zutritt von Luftfeuchtigkeit. Bei breiten Fugen und Fugen tiefer als 5 cm den Schaum in mehreren Applikationen einbringen (ca. 15 - 30 Minuten Wartezeit). Vor jeder Applikation den Untergrund zwischenfeuchten. Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette o. ä. Nicht UV - beständig, bei Außenanwendungen die Schaumfuge vor UV- Belastung schützen (durch Überstreichen oder Abdichten mit Dichtstoffen (Silikon, Acryl, MS-Polymer).

LIEFERGEBINDE:

Art.-Nr. 30613644

750-ml-Dose

12 Stück im Karton

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Polyurethan
Farbe	gelb
Dosentemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C / optimal + 20 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C (nach Aushärtung)
Rohdichte	ca. 15 - 20 kg/m ³
Aushärtezeit	ca. 80 - 100 Minuten*
Schneidbar nach (Ø 20 mm)	ca. 40 - 60 min*
Wärmeleitfähigkeit	0,03 W/mK
Schalldämmwert	bis zu 61 dB
Druckspannung bei 10 % Stauchung	ca. 3 N/cm ²
Brandverhalten	Baustoffklasse B2
Lagerstabilität	18 Monate
Schaumausbeute	ca. 40 Liter = 750 ml

* in Abhängigkeit von Temperatur und Schichtdicke



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06.19

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de