

## Technisches Merkblatt

### LIMFJORD WPC authentic wood

Produktdetails	
Eigenüberwachte Produktion nach DIN EN 15534-1	
Artikel-Nr	
Oberfläche	Geprägt Farbverlauf
Maße	16 x 145 mm Produktionsbedingte Toleranz der Maße: Länge: -0/+10 mm; Dicke: ±1 mm; Breite: -2/+1 mm
Längen	3000; 4000 mm
Farben	grau; braun
Rohdichte	>1,35 g/cm <sup>3</sup>
Metergewicht	2,85 kg/m
Bruchkraft in N (bei Achsabstand 400 mm)	> 3600
Dimensionsänderung nach 5 Std Kochtest in % Masse/Länge/Breite/Dicke	ca. 1,7/0,1/0,2/2,7
Wärmeausdehnungskoeffizient	<0,00003 /K
Rutschfestigkeit*	R11
Brandverhalten*	Cfl-S1 (schwer entflammbar)
Verpackung	98 Stück im Paket
Fugenbreite	5 mm +/-0,5
Nachhaltigkeit und Umwelt	
Recyclingfähigkeit	100 % recyclebar, Rücknahme durch den Hersteller
TVOC Emissionswert	0,0 mg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
Formaldehyd	0,000 mg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
Schwermetallmigration nach DIN EN 71-3	GW III
Cradle to Cradle Certified®	Gold

Brown



Grey



\*durch interne Tests ermittelt