MHD Kiefer-Fichte A-Sortierung Sortierbeschreibung

A-Sortierung

Frischer Ast	darf vorkommen
Schwarzastigkeit	fest verwachsene Äste dürfen vorkommen
Rindenast	darf vorkommen
Astlöcher	dürfen nicht vorkommen
Ausgeschlagene Äste	in geringer Anzahl dürfen diese vorkommen
Kantenkrümmung	max. 10 mm bei 2 m Länge
Druckholz	darf in begrenztem Umfang vorkommen, ein geringer Teil Drehwuchs darf ebenfalls vorkommen
Harzgallen	dürfen in geringem Umfang vorkommen
Rindentaschen, Vertiefung an Überwallungsstellen, Rotfäule, Feste Fäule, Bläue	Rindentaschen, Rotfäule und feste Fäule dürfen nicht vorkommen. Bläuestreifen sowie Vertiefungen an Überwallungsstellen dürfen vorkommen
Insektenschäden	dürfen nicht vorkommen
Risse	dürfen in begrenztem Umfang an der Oberfläche vorkommen, jedoch nicht durchgehend
Ungehobelte Fläche	darf auf der Oberfläche nicht vorkommen, auf der Rückseite max. 50% der Länge
Hantierungsschäden	dürfen nicht vorkommen
Wölbung	darf in begrenztem Umfang vorkommen, max. jedoch 0,3 mm
Baumkante	darf auf der Oberfläche nicht vorkommen
Markstrahl	darf vorkommen
Techn. Fehler und Dimensionsfehler	Breiten- und Stärkendifferenzen von 1 mm auf 2 m dürfen vorkommen, Winkelfehler von max. 0,5 mm sind erlaubt

HINWEIS

Bei allen Fehlern ist jedoch das Gesamtbild der Fläche zu sehen und nicht die einzelne Diele. Es handelt sich um einen natürlich gewachsenen Massivholzfußboden, der mit jeder verlegten Fläche ein neues Bild prägt.

MHD Kiefer-Fichte Rustik+ Sortierbeschreibung

Rustik+

Frischer Ast	darf vorkommen
Schwarzastigkeit	darf vorkommen
Rindenast	darf vorkommen
Astlöcher	dürfen vorkommen
Ausgeschlagene Äste	dürfen vorkommen
Kantenkrümmung	darf vorkommen im gewissen Umfang
Druckholz	darf in begrenztem Umfang vorkommen, ein geringer Teil Drehwuchs darf ebenfalls vorkommen
Harzgallen	dürfen vorkommen
Rindentaschen, Vertiefung an: Überwallungsstellen, Rotfäule, Feste Fäule, Bläue	Rindentaschen, Rotfäule und feste Fäule dürfen nicht vorkommen. Bläuestreifen sowie Vertiefungen an Überwallungsstellen dürfen vorkommen
Insektenschäden	dürfen nicht vorkommen
Risse	dürfen in begrenztem Umfang an der Oberfläche vorkommen, jedoch nicht durchgehend
Ungehobelte Fläche	dürfen vorkommen im gewissen Umfang
Hantierungsschäden	dürfen nicht vorkommen
Wölbung	darf vorkommen
Baumkante	darf auf der Oberfläche nicht vorkommen
Markstrahl	darf vorkommen
Techn. Fehler und Dimensionsfehler	Breiten- und Stärkendifferenzen von 1 mm auf 2 m dürfen vorkommen, Winkelfehler von max. 0,5 mm sind erlaubt
Stirnspundung	darf bei max. 10% fehlen

Die Verlegung muss gewährleistet sein!

HINWEIS

Bei allen Fehlern ist jedoch das Gesamtbild der Fläche zu sehen und nicht die einzelne Diele. Es handelt sich um einen natürlich gewachsenen Massivholzfußboden, der mit jeder verlegten Fläche ein neues Bild prägt.