

## Qualitätsmerkblatt für nord.Rauhspund VI

Sortiermerkmale	Anforderungen an Rauhspund
Äste	alle Größen und Arten zulässig
Risse	bis 1/3 der Brettlänge
Kernröhre	zulässig
Druckholz	zulässig
Drehwuchs	zulässig
Harzgallen	zulässig
verkiente Stellen	zulässig
Rindeneinschluss	zulässig
Insektenfraßstellen	zulässig
Fäule	teilweise zulässig
Verfärbungen	zulässig
Baumkante	zulässig solange Verlegung möglich
Holzfeuchte	bei KD 18 +/-3 %
Maßhaltigkeit	Toleranzen zulässig
Oberflächenbeschaffenheit	egalisiert, auch rauh möglich
Hobelfehler	zulässig
Sortierklausel	Um unvermeidbare Sortierfehler zu erfassen, gelten die Anforderungen nur für 95 % der Partie, d.h. bei vereinbarter Güteklasse dürfen maximal 5 % der Menge von den Qualitätskriterien abweichen und der nächst schlechteren Sortierung entsprechen