

Kollektion:Texstyle  
Artikel:    Texstyle Strong



| TECHNISCHE DATEN                  | NORM                         | ICONIK 280T                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KLASSIFIZIERUNG                   |                              |                                                                                                            |
| Belagsart                         | EN ISO 26986<br>EN ISO 10874 | Geschäumte Polyvinylchlorid-Bodenbeläge<br>Wohnbereich: 23<br>Geschäftsbereich: 32<br>Industriebereich: 41 |
| Bindemittelgehalt                 | EN ISO 11638                 | Typ I                                                                                                      |
| TECHNISCHE MERKMALE               |                              |                                                                                                            |
| Gesamtdicke                       | EN ISO 24346                 | 2.8 mm                                                                                                     |
| Flächengewicht                    | EN ISO 23997                 | 1760 g/m²                                                                                                  |
| Dicke der Nutzschicht             | EN ISO 24340                 | 0.35 mm                                                                                                    |
| Oberflächenausrüstung             |                              | Extreme Protection                                                                                         |
| Lieferform                        | EN ISO 24341 Bahnen / Rolle  | 4 + 3 + 2m / 25m                                                                                           |
| ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN  |                              |                                                                                                            |
| Leistungserklärung (DoP)          | EN 14041                     | 0007-0016-DOP-2020-01                                                                                      |
| Brandverhalten                    | EN ISO 13501-1               | C <sub>fi</sub> -s1                                                                                        |
| Aufladungsspannung                | EN 1815                      | < 2.0 kV (antistatisch)                                                                                    |
| Wärmedurchlasswiderstand          | EN ISO 10456                 | 0.04 m² K/W                                                                                                |
| Rutschsicherheit                  | EN 13893                     | μ ≥ 0.5                                                                                                    |
| LEISTUNGSMERKMALE                 |                              |                                                                                                            |
| Resteindruck                      | EN ISO 24343-1               | < 0,20 mm                                                                                                  |
| Trittschallschutzverbesserungsmaß | EN ISO 717/2                 | 19 dB                                                                                                      |
| Rutschsicherheit                  | DIN 51130                    | R10                                                                                                        |
| Stuhlrollenbeanspruchung          | ISO 4918                     | Typ W (Norm EN 12529) – geeignet                                                                           |
| Lichtechtheit                     | EN ISO 105-B02               | ≥ 6                                                                                                        |
| Dimensionsstabilität              | EN ISO 23999                 | ≤ 0.20 %                                                                                                   |
| Chemikalieneinwirkung             | EN ISO 26987                 | Nicht verändert                                                                                            |
| Fußbodenheizung - Warmwasser      |                              | Bis max. 27°C Oberflächentemperatur geeignet                                                               |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN               |                              |                                                                                                            |
| VOC Emissionen                    | EN 16516                     | ≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)                                                                                |

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. (01/20).  
Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

