

weber.floor 4832

1-K STP Parkettklebstoff

Elastischer einkomponentiger STP-Klebstoff für Parkett



Produktsteckbrief

- Stabparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Massivholz (Lamparkett)
- Massivdielen und Mehrschichtparkett

Produktvorteile

- Schwundfrei aushärtend
- Elastisch nach ISO 17178
- Wasserfrei und lösemittelfrei

Produktbeschreibung

weber.floor 4832 1-K STP Parkettklebstoff ist ein werksmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Parkettklebstoff.

Anwendungsgebiet

weber.floor 4832 1-K STP Parkettklebstoff wird für die Verlegung von normgerechtem Hochkantlamellenparkett ab 16 mm, Massivholz (Lamparkett mit Dicken-Breitenverhältnis von < 1:5), Stabparkett, Massivdielen ≥ 15 mm mit Dicken-Breitenverhältnis von max. 1 : 7 und Mehrschichtparkett verwendet. Anwendung im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- GISCODE RS 15: Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig, (keine Grundierungen)
- Wasserfrei und lösemittelfrei - schwundfrei aushärtend
- Sehr hohe Saughaftung - dadurch sofortiges Begehen des Parkettes möglich
- Sehr hohe Füllkraft
- Sehr lange Einlegezeit
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-155.10-546

Verbrauch/Ergiebigkeit

Je nach Parkettart, Untergrund und Zahnpachtel	ca. 800 - 1.200 g/m ²
Auftrag mit Zahnpachtel (TKB) z.B. B3 / B6 / B11 / B15	

Technische Werte

Konsistenz	pastös
Einlegezeit	ca. 60 Minuten
Begehbarkeit nach	0 Minuten
Volle Belastung nach	ca. 24 - 48 Stunden
Schleifen nach	ca. 24 - 48 Stunden
Temperaturbeständigkeit (Lagerung)	ca. 5 - 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Luft)	mind. 18 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund)	mind. 15 °C
Farbe	Hellbraun

weber.floor 4832

1-K STP Parkettklebstoff

Lagerung

Lagerung
Lagerbedingungen

mind. 12 Monate

Das Material sollte trocken, vor Feuchtigkeit geschützt und bei einer Temperatur von 5 °C - 30 °C im originalverschlossenen Gebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergründe

Normgerechte saugfähige Untergründe, geeignete Entkopplungs- und Dämmunterlagen

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, rissefrei, frei von haftungsmindernden Schichten und zur Klebung geeignet sein.
- Vor Auftrag des Klebstoffes ist eine Spachtelung mit **weber.floor Spachtelmassen** zu empfehlen.
- Ist ein dickschichtiger Ausgleich erforderlich, sollten **weber.floor Ausgleichsmassen** verwendet werden.
- Der Untergrund muss gemäß den aktuell geltenden Normen geprüft werden. Bei Mängeln sind schriftlich Bedenken anzumelden.
- Bei Klebung von kritischen Parkettformaten (z. B. Hochkantlamelle, Massivdielen) oder kritischen Holzarten (z. B. Bambus) auf einer Fußbodenheizung muss eine stabilisierende Grundierung mit **weber.floor 4718R Schnellgrundierung 1-K-PU** oder mit **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** erfolgen. **weber.floor 4712 Grundierung EP sehr emissionsarm** ist im Überschuss mit Quarzsand abzusanden.

Verarbeitung

- Der Klebstoff ist gebrauchsfertig. Falls Oberflächenhaut vorhanden ist, diese aus dem Eimer entfernen, nicht unterrühren. Anschließend mit einem geeigneten Zahnpachtel gleichmäßig auftragen. Es ist auf eine vollflächige riefenförmige Klebstoffbenetzung der Parketrückseite zu achten. Abgenutzte Zahnleisten sind rechtzeitig zu erneuern.
- Klebstoffnester sind zu vermeiden.
- Nur so viel Klebstoff auftragen wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.
- Zwischen Wand und Parkett ist eine Fuge von ca. 10 mm anzulegen.
- Zahnpachtel (TKB) z.B. B3/B6/B11/B15 abhängig von der Parkettart und Beschaffenheit des Untergrundes. Einlegezeit ca. 60 Minuten.
- Parkett innerhalb der Einlegezeit in das Klebstoffbett einlegen und gleichmäßig andrücken, um eine vollständige Verklebung zu erreichen. Insbesondere bei langen Parkettelementen ist ein Beschweren der geklebten Parkettelemente während der gesamten Abbindezeit vorzunehmen. Klebstoff zwischen den Fugen vermeiden und nicht zur Oberseite hin hochdrücken.
- Folgearbeiten am Parkett- bzw. Holzbelag können nach ausreichender Härtung des Klebstoffes vorgenommen werden.
- Die Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit einem geeigneten Verdünner zu reinigen.

Allgemeine Hinweise

Relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung: 40 - 65 %; max. 75%.

Material und Parkett vor der Verarbeitung an Raumklima anpassen (temperieren). Die Holzfeuchte und das Raumklima müssen für die Verarbeitung geeignet und aufeinander abgestimmt sein (Taupunkttafel beachten).

Die Ablüfte-, Offene- und Abbindezeiten sind abhängig von der Temperatur (Raumluft und Untergrund), relativer Luftfeuchtigkeit, Saugfähigkeit der Untergrundes, Parkett und der Klebstoffmenge.

Die Produktdatenblätter des mitverwendeten Parketts und der Produkte sind unbedingt zu beachten.

Angebrochene Verpackungen dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen.

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik für Parkettarbeiten sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

weber.floor 4832

1-K STP Parkettklebstoff

Besonderheiten

Starke Temperaturbelastung durch Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Klebstoffverunreinigungen im frischen Zustand mit einem geeigneten Reinigungstuch entfernen, dabei darauf achten, dass der Klebstoff nicht in die Fugen kommt. Klebstoffverunreinigungen im ausgehärteten Zustand abrubbeln.

Parkettklebstoff in den Fugen (Kantenverleimung) vermeiden, da Wechselwirkungen mit Produkten der Oberflächenbehandlung nicht ausgeschlossen werden können. Bei Parkett ohne Nut-Feder-Verbindung ausschließlich Oberflächenbehandlungsprodukte auf PU-Basis verwenden.

Bei Verwendung einer Dispersionsgrundierung muss die Spachtelmassendicke mindestens 3 mm betragen um Wechselwirkungen auszuschließen.

Im Zweifelsfall, insbesondere bei Exotenhölzern, empfiehlt sich vor der Verarbeitung Haftversuche durchzuführen.

Eine einfache Grundierung mit **weber.floor 4718 R Schnellgrundierung 1-K-PU** erhöht die Sicherheit gegen aufsteigende Feuchtigkeit von Estrichen mit leicht erhöhter Restfeuchte.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	16 Kilogramm	33 Eimer / Palette